



com.pl

# FW02 WASHPRIMER 2K

## Opis:

Dwukomponentowy wolny od chromianów reaktywny grunt antykorozyjny przeznaczony do napraw renowacyjnych nadwozi. Daje doskonałą przyczepność i zabezpieczenie antykorozyjne przy prawidłowo wykonanej naprawie.

### Wypełnienie



### Rozlewność



### Antykorozyjność



100 FW02 WASHPRIMER 2K  
100 CW02 WASHCAT



#### Podstawowe surowce:

FW02 WASHPRIMER 2K - poliwinyl butyral i kombinacja żywic  
CW02 WASHCAT - roztwór kwasu fosforowego




#### Dysza pistoletu natryskowego i ciśnienie robocze:

1,2-1,5 mm dysza  
2,5 bar na wejściu  
do pistoletu




#### Aplikacja i cieniowanie:

2-3 pełne warstwy  
Na podkład można aplikować wszystkie podkłady marki VISTO z wyjątkiem podkładów epoksydowych i lakierów bazowych.



#### Lepkość natryskowa:

17-18 s Kubek Forda nr 4 w temp. 20° C



#### Czas odparowania

Pomiędzy warstwami:  
5-10 min w 20° C

#### Pokrywalny po:

30 minut w 20 C  
max. do 12 godz. W 20° C



#### Zalecamy stosowanie właściwych środków osobistych.

Rekomendujemy maski zasilane powietrzem z kompresora

# FW02 WASHPRIMER 2K

## Zastosowanie:

Podłoża: stal, stal ocynkowana, stal nierdzewna, aluminium

istniejące wykończenia za wyjątkiem:  
laminatów i wykończeń termoplastycznych akrylowych

Przetowanie podłoża: podłoże powinno być dokładnie odtłuszczone przy użyciu ASSR Antystatic Silicon Remover, szlifowane papierem P220-P330, oczyszczone i ponownie odtłuszczone  
Unikać kontaktu podkładu z wodą i wodorocierczalnymi zmywaczami

Proporcje mieszania: 1 : 1 FW02 WASHPRIMER 2K i CW02 WASHCAT  
Grubość powłoki: 20-30 um (mokro)

Pokrywalny przez: wszystkie podkłady wypełniające i lakiery nawierzchniowe z wyjątkiem podkładów epoksydowych i lakierów bazowych.

**NIE POKRYWAĆ NAPRAWCZYMI SZPACHLÓWKAMI POLIESTROWYMI**

## Czyszczenie sprzętu:

Rozcieńczalniki do mycia pistoletów, rozcieńczalnik nitrocelulozowy.

Rekomendujemy rozcieńczalnik do myjek i mycia sprzętu lakierniczego **RC001 CLEANSOL**

## Dane techniczne:

Części stałe, (około) % obj.:	≈ 37%
Zawartość L.Z.O.:	≈ 745 g/l

## Lotne Związki Organiczne (VOC):

Lakier spełnia wymagania Dyrektywy UE 2004/42/CE z 21 kwietnia 2004 roku, wg której limit wynosi 780 g/l VOC z mieszanki gotowej do użycia.

Zawartość VOC dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 745g/l.

## Przechowywanie:

Przechowuj produkt szczelnie zamknięty.

Unikaj dużych różnic temperatur.

Temperatura przechowywania 15-20<sup>0</sup> C.

Okres magazynowania 12 miesięcy.

## Przepisy BHP:

Wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Sprawdź etykietę produktu.

Użytkownik tego produktu jest zobowiązany do przestrzegania ustawowo obowiązujących w danym kraju przepisów BHP i postępowania z odpadami.

# FW02 WASHPRIMER 2K

---

**TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO:****WAŻNA UWAGA**

Informacje i sugestie zawarte w tej instrukcji wynikają z naszego doświadczenia i przeprowadzonych badań. Zapewniamy, że nasze produkty posiadają najwyższą jakość. Nie bierzemy odpowiedzialności za wpływ na rezultat końcowy czynników będących poza naszą kontrolą. Klient ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór produktów do określonej sytuacji i warunków jakimi dysponuje.

**Zapoznaj się z Kartą Charakterystyki FW02**