

LA80 CLEARTON 2K GT UHS SH

Opis:

Dwukomponentowy akrylowy lakier bezbarwny, spełniający wymagania Dyrektywy (VOC). Grubopowłokowy opracowany dla uzyskania optymalnego efektu przy malowaniu pojazdów użytkowych. Charakteryzuje się doskonałą rozlewnością, połyskiem oraz poślizgiem powierzchniowym. Bardzo łatwy w aplikacji. Jego zasadniczą zaletą jest możliwość samoleczenia drobnych zadrapań (pochodzących np. z myjni automatycznych). W temperaturze powyżej 60° C drobne rysy ulegają zalaniu, lakier wygładza się a co za tym idzie powraca jego połysk.


Rozlewność



Aplikacja



Połysk



- 100 LA80 CLEARTON 2K GT UHS SH**
50 CA042/CA043 ACRYCAT
 Na potrzeby aplikacyjne można stosować do:
25 RA001/RA002/RA003 ACRYTHINNER

Podstawowe surowce:

- | | |
|----------------------------|---|
| LA80 CLEARTON 2K GT UHS SH | - żywice akrylowe |
| CA042 ACRYCAT FAST | - żywice poliizocyjanianowe alifatyczne |
| CA043 ACRYCAT STANDARD | - żywice poliizocyjanianowe alifatyczne |
| RA001 | - reduktor FAST |
| RA002 | - reduktor STANDARD |
| RA003 | - reduktor SLOW |



Dodatki specjalne:

- ACC01 ACCELERATOR - przyspieszacz schnięcia
 EXTRA SLIP- dodatek poprawiający rozlewność i poślizg powierzchniowy

Odpowiednie podłoża:

- Produkty przygotowawcze marki VISTO
- Oryginalne wykończenia, łącznie z termoplastycznymi akrylowymi
- Lakiery akrylowe marki VISTO
- **BB03 BASETON GT** - lakier bazowy
- inne lakiery bazowe - po wcześniejszym przetestowaniu




Dysza pistoletu natryskowego i ciśnienie robocze:

- 1,3-1,4 mm dysza
 2-4 bar na wejściu
 do pistoletu



Aplikacja i cieniowanie:


- 2 pełne warstwy
 Nałożyć pełną warstwę, po upływie podanego czasu odparowania drugą pełną warstwę
 Możliwość aplikacji wałkiem lub pędzlem.



Lepkość natryskowa:

- 15-17s Kubek Forda nr 4 w temp. 20° C

LA80 CLEARTON 2K GT UHS SH



Czas odparowania:


5-8 min



Czas schnięcia:

8 godz. 20° C

30 min. 60° C



Twardość po zmieszaniu:

3 godz. w temp. 20° C



Suszenie promiennikiem podczerwieni:

5-10 min

50-70 cm odległość

fale krótkie



Zalecamy stosowanie właściwych środków osobistych.

Rekomendujemy maski zasilane powietrzem z kompresora

Dysze pistoletów natryskowych i ciśnienia:

	Wielkość dyszy	Ciśnienie robocze
HVLP zasilanie grawitacyjne	1,3 - 1,4 mm	0,7 bar (na głowicy)
LVLP/HR zasilanie grawitacyjne	1,3 - 1,4 mm	2-4 bar (na wlocie)
Pompa membranowa lub zbiornik ciśnieniowy	1,0 - 1,2 mm	2,5 bar na wejściu do pistoletu
Natrysk hydrodynamiczny Airmix lub Airless		

Grubość powłoki:

Według rekomendowanej aplikacji - 45-60 µm (sucho)

Dane techniczne:

Części stałe,(około) % obj.:	≈ 55%
Zawartość L.Z.O.:	≈ 448 g/l

Suszenie:

	20° C	60° C
Czas odparowywania przed suszeniem	15 min	
Pyłosuchość	60 min	10 min
Możliwość manipulacji	8 godz.	30 min

Uwaga:

Po suszeniu w temperaturze 60° C i promiennikiem IR należy wystudzić obiekt do temperatury otoczenia przed przystąpieniem do dalszych czynności technologicznych. Czasy suszenia podane dla rekomendowanej aplikacji i zalecanej temperatury obiektu. Temperatura obiektu podczas suszenia nie może przekroczyć 100° C.

LA80 CLEARTON 2K GT UHS SH

Polerowanie:

Wtrącenia i niewielkie uszkodzenia mogą być polerowane po całkowitym wysuszeniu i schłodzeniu powłoki do temperatury otoczenia. Rekomendujemy system polerski firmy KOVAX. Gotowy do polerowania po ok. 1 godz od schłodzenia do temp. otoczenia.

Wydajność:

Teoretycznie - 10 m² z jednego litra mieszanki gotowej do natrysku przy grubości 50 um.

Praktyczne zużycie materiału zależy od wielu czynników, między innymi: kształt obiektu, chropowatość podłoża, metody nakładania, warunki pracy, itp.

Czyszczenie sprzętu:

Używać, rozcieńczalnik do myjek, mycia pistoletów i sprzętów lakierniczych RC001 CLEANSOL

Lotne Związki Organiczne (VOC):

Produkt spełnia wymagania Dyrektywy UE 2004/42/CE z 21 kwietnia 2004 roku, wg której limit wynosi 840 g/l VOC z mieszanki gotowej do użycia. Zawartość VOC dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 448g/l.

Przechowywanie:

Przechowuj produkt szczelnie zamknięty.
Unikaj dużych różnic temperatur.
Temperatura przechowywania 15-20⁰ C.
Okres magazynowania 12 miesięcy.

Przepisy BHP:

Wyłącznie do profesjonalnego użytku.
Sprawdź etykietę produktu.
Użytkownik tego produktu jest zobowiązany do przestrzegania ustawowo obowiązujących w danym kraju przepisów BHP i postępowania z odpadami.

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO:

WAŻNA UWAGA

Informacje i sugestie zawarte w tej instrukcji wynikają z naszego doświadczenia i przeprowadzonych badań. Zapewniamy, że nasze produkty posiadają najwyższą jakość. Nie bierzemy odpowiedzialności za wpływ na rezultat końcowy czynników będących poza naszą kontrolą. Klient ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór produktów do określonej sytuacji i warunków jakimi dysponuje.

Zapoznaj się z Kartą Charakterystyki LA80